

# CIMABOIS

## PROTECTION DES BOIS ET DEMOULAGE DES BETONS PRESSES VIBRES

### PROPRIETES

Les planchettes utilisées dans la fabrication d'éléments en béton (pavés, agglos, bordures notamment) sont fortement sollicitées.

Les premiers produits élaborés pour cette industrie ont permis d'assurer un bon démoulage des éléments fabriqués.

Il est cependant apparu que des dégradations irréversibles pouvaient se produire sur les planchettes de façon rapide, d'où des surcoûts importants. Nous avons donc été amenés à mettre au point un produit différent des huiles habituellement employées et dont le rôle est multiple.

\*protection du bois vis-à-vis des développements des champignons basidiomycètes

\*formation d'une pellicule imperméabilisante en surface assurant le démoulage, tout en restant perméable à l'air, évitant ainsi d'emprisonner l'humidité

\*teneur en matière grasse très réduite pour laisser respirer le bois

Par ailleurs, **CIMABOIS** est formulé avec des produits exempts de solvants aromatiques et benzéniques.

### MODE D'EMPLOI

CIMABOIS remplace avantageusement les huiles employées au graissage de planchettes, il se pulvérise à leurs surfaces supérieures avant le passage sous la presse vibrante.

La consommation doit être adaptée suivant les risques de développement de champignons tout en assurant un démoulage suffisant. On distingue généralement :

- Traitement de fond

(à effectuer dès les apparitions) : environ 1 litre pour 30 m<sup>2</sup> soit 60 passages

- Traitement normal

(entretien + décoffrage) : environ 1 litre pour 50 m<sup>2</sup> soit 100 passages

- Traitement réduit

(retournement des planches ou traitement à raison d'un passage sur deux  
Environ 1 litre pour 100 m<sup>2</sup> soit 200 passages

## **CARACTERISTIQUES**

Aspect	Liquide limpide
Densité à 20° c	0.830
Point éclair	70°c
Coloration	Jaune très clair

## **CONDITIONNEMENT**

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Produit inflammable à conserver dans un endroit ventilé.

Voir fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**