

CIMACCER

ACCELERATEUR DE PRISE NON CHLORE

PROPRIETES

L'accélérateur **CIMACCER** favorise la réaction du ciment avec l'eau. Les résistances mécaniques se développent rapidement, même par de basses températures. Le produit contient divers sels minéraux, à l'exception de sels chlorés

DOMAINES D'UTILISATION

L'accélérateur **CIMACCER** est recommandé pour tous les travaux nécessitant des résistances initiales importantes, notamment :

- Béton prêt à l'emploi
- Produits préfabriqués en béton
- Mortiers

DOSAGE

Selon l'effet d'accélération désiré, environ 0,8 – 3,0 % du poids du ciment. Avant l'utilisation, il convient de procéder à des essais préalables.

Le dosage est fonction de la température extérieure et des résistances initiales et finales, le dosage moyen étant de 1,5 %

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide incolore soluble dans l'eau
Densité	1.32
Stockage	A l'abri du gel et du soleil. En cas de livraisons vrac, l'utilisation de récipients et réservoirs vides et nettoyés est indispensable
Durabilité	Dans des fûts fermés environ 9 mois

MODE D'EMPLOI

L'accélérateur **CIMACCER** peut être ajouté à l'eau de gâchage ou réparti dans le béton déjà mélangé. Après une longue période de stockage, il doit être remué ou secoué avant emploi. En cas d'utilisation de différents adjuvants du béton, un essai de compatibilité est absolument nécessaire

CONDITIONNEMENT

Fûts métal de 215 litres soit 283,8 kilos
Containers de 1000 litres soit 1320 kilos

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant travaux de finition (peintures, enduit, plâtre) il convient de s'assurer de l'élimination totale d'éventuelles traces d'huile et de respecter les prescriptions du DTU

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la fiche de sécurité correspondante.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**