

# CIMACIRE G

## DEMOULANT POUR BETON ARME

### PROPRIETES

**CIMACIRE G** est adapté au démoulage différé des bétons ou mortiers coulés dans des moules en bois, contreplaqués, métalliques, plastiques, effectué après séchage naturel ou forcé jusqu'à 50°C.

Il permet un décoffrage facile sans accrochage ni adhérence de ciment sur les parois des moules ou banches de construction et assure un excellent fini de surface du béton permettant l'application de peintures, enduits ou revêtements de qualités convenables.

Son haut pouvoir mouillant lui permet d'être utilisé sur des parois verticales de moyennes hauteurs ou en plafonds.

Il assure une protection des surfaces traitées dans les différents matériaux de constitution des coffrages particulièrement appréciée dans le cas où le coulage du béton n'intervient que plusieurs jours après la mise en place des moules ou banches.

### DOMAINES D'UTILISATION

Préfabrication lourde et légère en usine ou sur chantier, poutres, murs, parements, façades effectuée après séchage naturel.

Travaux de génie civil.

Fabrication de pièces de moyennes hauteurs : réservoirs, pans de murs, fosses septiques.

Dans les applications avec séchage, étuvage sévère, démoulage de pièces de grandes dimensions, béton architectonique, nous préconisons l'emploi de nos qualités CIMACIRE HN CIMACIRE HS et SUPERCIMACIRE

### MODE D'EMPLOI

Ce décoffrant peut être appliqué avec des pinceaux, brosses, rouleaux, pulvérisateurs, pistolets  
Consommation : un litre pour 30 à 40 m<sup>2</sup>.

Nous pouvons fournir des pulvérisateurs manuels ou groupes électropompes de mise en pression spécialement adaptés.

## **CARACTERISTIQUES**

Aspect	Liquide limpide
Densité à 20° c	0.85
Point éclair	65°c
Coloration	Jaune paille
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	56 secondes

## **CONDITIONNEMENT**

Fût de 215 litres  
Container de 1000 litres  
Vrac

Dans le cas de livraison en vrac, nous pouvons mettre gracieusement à la disposition des utilisateurs des citernes de capacité appropriées à l'importance des commandes unitaires. Ces cuves restent bien entendu notre propriété et doivent être strictement réservées au stockage de produits en provenance de notre société.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Avant travaux de finition (peintures, enduits, plâtre) il convient de s'assurer de l'élimination totale d'éventuelles traces d'huile et de respecter les prescriptions du DTU.  
Ne pas exposer à une flamme.  
Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.  
Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.  
Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**