

CIMACIRE LX

DEMOULANT A ADHERENCE RENFORCEE POUR MOULES NEUFS EN ACIER

PROPRIETES

Cet agent de démoulage donne une excellente qualité de parement quelque soit l'état de la peau coffrante : adhérence renforcée par temps froid, et sur des banches neuves ou de grande hauteur, avec des moules de préfabrication neufs ou réusinés.

CIMACIRE LX résiste bien à l'abrasion provoquée par les frottements pendant la vibration du béton.

DOMAINES D'UTILISATION

Coffrage de chantier par temps froid
Graissage de banches et de moules neufs
Préfabrication des poutres avec ou sans précontraintes
Préfabrication de poteaux électriques à noyaux

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 30 à 40 m².

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.86
Point éclair	70°c
Coloration	brun léger
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	49 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.
Ne pas exposer à une flamme.
Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.
Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.
Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**