

CIMACIRE 100 S

DEMOULANT DE SYNTHESE POUR DEMOULAGE DIFFERE

PROPRIETES

CIMACIRE 100 S assure le démoulage différé des pièces de toutes dimensions, fabriquées dans des moules métalliques, bois, plastique.
Résistant en température, il facilite le démoulage des éléments étuvés.
Il donne un fini de surface pouvant recevoir peintures, enduits, revêtements.

DOMAINES D'UTILISATION

Préfabrication lourde ou légère en usine, sur chantier en ciment blanc et gris
Fabrication de pièces de grande hauteur (éléments et parois de construction, pièces nervurées)

MODE D'EMPLOI

Pinceau, brosse ou pulvérisateur
Consommation : environ 1 litre pour 30 m²

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.83
Point éclair	180°c
Coloration	Jaune clair
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	36 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.

Ne pas exposer à une flamme.

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**