

CIMACURE

PRODUIT DE CURE POUR LE BETON

PROPRIETES

CIMACURE limite la vitesse d'évaporation de l'eau ayant servi à la mise en œuvre du béton.

Par ce ralentissement le nombre de fissures provoquées par l'eau et les capillaires se trouvent fortement diminué.

CIMACURE est un agent indispensable à l'obtention d'une surface de forte résistance pour la construction des routes, aires de passage en usine, quais, et plus généralement toutes les structures soumises à des charges importantes et répétées.

CIMACURE se présente sous forme d'un liquide blanc inodore.

DOMAINES D'UTILISATION

Bétonnage dans des conditions climatiques favorisant une évaporation rapide de l'eau de gâchage.

Ouvrages d'art, dalles béton, réservoir, tunnel.

COEFFICIENT DE PROTECTION

Après 48 heures d'exposition la protection est de 82 %

6 heures	12 heures	24 heures	48 heures
90.5 %	88.3 %	86.70 %	82 %

Perte de poids des éprouvettes par rapport au poids du béton frais.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi (émulsion dans l'eau)

Consommation : 250 g/m²

Avantages : inodore, apport d'eau durant la pulvérisation aidant à une prise uniforme et régulière du béton.

CONSOMMATION

1 litre de CIMACURE S permet de traiter 5 à 7 m²

CARACTERISTIQUES

Aspect	Couleur légèrement ambré
Densité	0,8
Point éclair	≈ 50°c
Teneur en chlore ou produit corrosif	nulle
Coefficient de protection à 24 h	>0,8

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Jerricans 20 l.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement après emploi, nettoyer le matériel d'utilisation avec un produit de type xylène ou méthyl ethyl cellulose.

STOCKAGE

A l'abri de la flamme.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En milieu ventilé, produit inflammable

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

Emission : janvier 06

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**