

CIMADEM

DEMOULANT DIFFERE EN CHANTIER

PROPRIETES

CIMADEM assure un bon fini de surface sur des moules et des banches de toutes dimensions grâce à son pouvoir d'étalement renforcé et à sa forte cohésion avec les supports métalliques

DOMAINES D'UTILISATION

- Démoulage de banches horizontales et verticales, acier ou bois
- Démoulage des prédalles foraines

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 30 à 40 m².

CARACTERISTIQUES

Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	50 secondes
Densité à 20° c	0.866
Point éclair	> 80°c
Coloration	Jaune - orange

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton
Ne pas exposer à une flamme
Porter des gants pendant la pulvérisation du produit

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**