

CIMAFOND LF

ENDUIT PLASTIQUE A BASE D'EMULSIONS POUR APPLICATIONS SUR SUPPORT SUSCEPTIBLE DE SE FISSURER

PROPRIETES

CIMAFOND LF est un mélange de bitume et de résines en phase aqueuse enrichi en fibres et applicable directement sur béton, parpaings et agglos

CIMAFOND LF ne contient pas de solvants

CIMAFOND LF est destiné à assurer l'étanchéité des soubassements sans enduit préalable

Le mélange bitume – résine – fibre améliore l'adhérence du produit et augmente la résistance à la fissuration en permettant le chargement en épaisseur (6 à 8 mm)

Toutefois **CIMAFOND LF** ne permet pas d'effectuer un cuvelage ou un drainage si le béton est en contact permanent avec l'eau

DOMAINES D'UTILISATION

- Etanchéité des soubassements enterrés d'aspect très rugueux
- Protection des bétons contre les agressions légères (acides et bases faibles)
- Etanchéité des chambres froides

CARACTERISTIQUES

Aspect	pâteux
Point éclair	néant
Densité	1.1
Coloration	noir
PH	9 (en solution à 10 % dans l'eau)
Viscosité	Variable (produit thixotrope)
Miscibilité	White spirit
Températures limites d'application	+ 5°C à + 45°C
Limites de températures de service	- 40°C à + 90°C

MODE D'EMPLOI

CIMAFOND LF s'applique en deux ou trois couches croisées, à la taloche en serrant fortement (l'épaisseur totale du revêtement ne doit pas dépasser 3 à 4 mm)

Environ une heure après l'application, passer un doigt sur le revêtement : le produit est sec si il ne laisse pas de trace noire sur le doigt

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le support doit être propre (dépeussié et dégraissé)

Un support poreux sera préalablement humidifié. Les maçonneries seront soigneusement rejointées au mortier avant application

En cas d'humidité très élevée (pluie, brouillard) protéger le revêtement jusqu'au séchage complet

En milieu confiné, prévoir une ventilation efficace pour le séchage

Ne pas mettre d'eau avant de s'être assuré du séchage complet de l'enduit

Remarque :

- Bien mélanger le produit avant emploi et toujours l'appliquer en couches fines
- Bien laisser sécher entre chaque couche
- Lors du retrait, des fissures peuvent apparaître : rappliquer une couche
- En cas d'application spécifique (épaisseur de 6 mm et plus, parois très humides) nous consulter

CONSOMMATION

Suivant le support de 1 à 2.5 kg/m²

CONDITIONNEMENT

Fût de 225 kg

Tonnelet de 30 kg

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**