

CIMAHYDROSEC

HYDROFUGE DE MASSE POUR BETON ET MORTIER

PROPRIETES

Assure aux bétons et mortiers, une imperméabilisation durable contre les remontées capillaires et l'eau sous pression

Obstrue les capillaires, par gonflement moléculaire : il fixe la chaux libre du ciment pendant la prise en formant un complexe organique

Améliore la plasticité, permettant de réduire l'eau de gâchage, tout en garantissant une meilleure compacité

DOMAINES D'UTILISATION

Béton de fondation, réservoirs, bassins, tunnels et tous travaux en présence d'eau

Enduits d'étanchéité, chape d'arase de fondations

Enduits de ravalements et jointages de maçonnerie exposés aux intempéries

DOSAGE

En pourcentage du poids de ciment

Béton de grande masse de bon compactage	1 %
Enduit de façade et de ravalement	1.5 %
Mortiers de cuvelage et chapes d'arase	2 %

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide beige
Densité	1.01
PH	8.5
Teneur en chlore	0
Stockage	à l'abri du gel

MODE D'EMPLOI

Ajouter **CIMAHYDROSEC** à l'eau de gâchage, en agitant pour assurer une bonne homogénéité du mélange

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres soit 218 kg
Container de 1000 litres soit 1015 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lors de la réalisation des enduisages, les supports les supports seront dégagés de tous corps et substances étrangers, par piquage et brossage, les fonds seront humidifiés pour faciliter l'accrochage et éviter une dessiccation de mortier d'étanchéité

Les enduits seront finement talochés et feutrés, et les chapes lissées à la truelle

Tous les mortiers d'étanchéité doivent, après mise en œuvre, être protégés contre les effets du soleil, de la pluie et du vent.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**