

CIMATUB 3

AGENT DE DEMOULAGE DES COLLERETTES DE TUYAUX DE PETITS DIAMETRES

La fabrication des tuyaux en béton en usine intégrée soulève une difficulté lors de la phase de démoulage : l'encrassement et l'adhérence des collerettes avec la base des tuyaux.

Ce phénomène est provoqué par les pressions et vibrations élevées que l'on observe au niveau des collerettes.

PROPRIETES

CIMATUB 3 a été conçu et testé pour résister à des pressions élevées d'une part, pour affaiblir les prises du béton en surface d'autre part. Ce dernier point permet un démoulage aisé de la pièce sans pour autant provoquer une agression chimique en profondeur du béton.

Ce produit est élaboré à partir de solvants pétroliers désaromatisés et de dérivés d'extraits et végétaux.

Il ne contient pas d'huiles minérales, ni de produits difficilement biodégradables.

DOMAINES D'UTILISATION

CIMATUB 3 s'applique pour les rondelles métalliques de diamètre 100 à 700 mm
Pour un effet renforcé nous vous préconisons **CIMATUB**.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser **CIMATUB 3** à la surface des moules propres de la même manière qu'une huile de démoulage.

Consommation : 1 litre pour 15 m² environ.

CIMATUB 3 est exempt d'huile de telle sorte que les aires de travail ne sont pas grasses après application.

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.85
Point éclair	71°c
Coloration	noirâtre
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	47 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**