

CIMETANCHE

AGENT HYDROFUGE DES TOITS ET FAÇADES A BASE DE SILICONE

CIMETANCHE combat les effets de l'humidité sur toutes les parois fortement inclinées, principalement toits et façades, quelque soit le matériau de construction à traiter.

L'ouvrage est nettoyé puis imprégné.

Après séchage, **CIMETANCHE** laisse une structure protectrice de plusieurs millimètres de profondeur.

Différent d'un enduit d'étanchéité, son traitement est incolore, il laisse un matériau intact en conservant toutes ses propriétés naturelles.

PROPRIETES

- Imperméabilisation des façades et des toits
- Meilleure isolation thermique du matériau
- Consolidation de la structure (érosion mécanique très atténuée)
- Efficacité rapide (une heure) et durable de 5 à 10 ans en moyenne
- Non toxique (PV PHARMATOX n° 1-4-283-83)
- Résistant aux ultra-violets, aux cycles gel/dégel, à la pollution atmosphérique, aux micro organismes
- Incolore, supporte un revêtement type peinture
- Laisse le matériau respirer par ses pores

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur béton frais (3 semaines mini) ou humide

Inefficace sur des fissures (colmater au préalable), sur des parois sales (poussières, algues, efflorescences)

Nettoyage à l'eau, sous pression, sans additif

Produit inflammable, ne pas mettre à côté d'une incandescence

DOMAINES D'UTILISATION

Pour tous supports minéraux :

Tuiles et briques : 3 m² par litre

Crépis : 1 à 2 m² par litre

Pierre calcaire et naturelle : 2 m² par litre

Béton traditionnel : 4 à 7 m² par litre

Béton cellulaire : 2 à 3 m² par litre

Remarque : l'établissement de devis détaillés demande un essai préalable sur une surface test

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- Supports propres : éliminer par brossage les particules de faible adhérence (surface poudreuse, friable, encroutée) nettoyer à l'eau sous pression les surfaces sales
- Supports secs : attendre 24 heures en cas de pluie, 3 jours après un nettoyage sous pression

Application

- Par pulvérisation : pulvérisateur portable ou pistolet sans air
- Par étendage : au rouleau à la brosse pour de petites surfaces seulement

L'application se fait en commençant par le haut jusqu'à refus du support (saturation), le produit doit alors couler le long de la paroi sur au moins 30 cm

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide incolore
Densité à 20°C	0.80
Point éclair	65°C
Solvant	Hydrocarbure aliphatique
Stockage	12 mois à l'abri de l'air et de l'humidité

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Jerrican 10 – 20 – 60 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**