

# CIMETYL HN

## DEMOULANT A BASSE VISCOSITE POUR LE DEMOULAGE IMMEDIAT

### PROPRIETES

CIMETYL HN contient des agents tensio actifs qui assurent un étalement du film à la surface des moules métalliques et plastiques.

Le film très fin résiste aux fortes variations et facilite l'extraction des pièces.

CIMETYL HN donne un fini de surface permettant l'application ultérieure de revêtements.

Existe en version HN1 pour certains types de béton

### DOMAINES D'UTILISATION

Préfabrication par démoulage immédiat de tous types d'éléments en béton manufacturé, bordures caniveaux, clôtures, plaques, bornes, poutres regards, traverses.

### MODE D'EMPLOI

Pulvérisation sous pression (2à 3 bars)

Veiller à la propreté des cuves et fûts de stockage afin de ne pas boucher les buses

Consommation : un litre pour 20 à 30 m<sup>2</sup> selon la forme du moule.

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.80
Point éclair	Entre 55°et 60 c
Coloration	Jaune ambré
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	31 secondes

*Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n° 622-6-065*

### CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Vrac

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

L'utilisation de ce décoffrant ne nécessite pas d'autres précautions que celles relatives à des produits pétroliers de haut point d'inflammabilité (fuel domestique)

Pour le démoulage de pièces en béton blanc ou coloré nous préconisons l'emploi de **CIMETYL I** ou **SUPERCIMETYL I**

Prévoir un emplacement aéré et à l'abri du soleil pour la cuve de stockage.

Ne pas fumer

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**