

RSE W

DESACTIVANT POUR LE BETON

PROPRIETES

RSE W est un désactivant sans solvant. Il peut s'appliquer en négatif au fond d'un moule, ou en positif à la surface d'un béton frais.

DOMAINES D'UTILISATION

RSE W est décliné selon une gamme complète de profondeur d'attaque allant de 0.5 à 6 mm.
Préfabrication lourde ou légère
Béton de voirie

MODE D'EMPLOI

RSE W est pulvérisé sur un moule propre ou en surface de béton frais en vérifiant que celle-ci soit exempte d'eau de ressuage

Le béton doit avoir une composition et une consistance qui évite la ségrégation, sa prise ne doit pas être trop rapide

Un temps de prise de 45 mm minimum après la fin de la vibration est préconisé et une mise en étuvage une heure après.

Le lavage se fait en général à l'eau sous pression après une période de durcissement de 24 heures
Cette durée se règle en fonction d'essais de convenance à effectuer au préalable

Il est recommandé une fois un rythme de fabrication établi, de conserver des temps réguliers entre le coulage du béton et son lavage.

CARACTERISTIQUES

Nature	liquide									
Coloration	spécifique à chaque grade (voir tableau ci-dessous)									
Point éclair	néant									
Consommation	environ 1 litre pour 10 m ²									
GRADE	01	02	10	25	50	70	130	200	300	400
COULEUR	BLEU	BRUN	VERT	JAUNE	ROSE	GRIS	BLANC	ORANGE	VIOLET	VIOLET
P/d'attaque	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7

La profondeur d'attaque se détermine en fonction de la granulométrie des agrégats utilisés : elle doit être inférieure à la moitié de la taille des plus petits agrégats

CONDITIONNEMENT

Jerrican de 20 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit n'est pas inflammable

Le stocker à l'

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**